



KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: KDWU-2018/0680 SDS

Wersja: V-1.2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Łączniki G / LR, GTFO2, GTFO2P, GTF2, GTF5, GTXFO2, GTXF2, GTZF, GTF HD, GTFP, GTO2, GTRO2, GTO3 FH, GT3, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT3 HD, GT5, GTR5, GT5 FH, GTX5, GT6, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12 FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, GTZFO2, GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTS-STAR, GT6L i GTZ5AGF do mocowania blach i elementów metalowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

G / LR, GTFO2, GTFO2P, GTF2, GTF5, GTXFO2, GTXF2, GTZF, GTF HD, GTFP, GTO2, GTRO2, GTO3 FH, GT3, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT3 HD, GT5, GTR5, GT5 FH, GTX5, GT6, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12 FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, GTZFO2, GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTS-STAR, GT6L, GTZ5AGF

3. Zamierzone zastosowania lub zastosowanie:

Łączniki G / LR, GTFO2, GTFO2P, GTF2, GTF5, GTXFO2, GTXF2, GTZF, GTF HD, GTFP, GTO2, GTRO2, GTO3 FH, GT3, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT3 HD, GT5, GTR5, GT5 FH, GTX5, GT6, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12 FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, GTZFO2, GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTS-STAR, GT6L i GTZ5AGF są przeznaczone do mocowania blach i elementów metalowych do podłoży:

- ze stali gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według normy PN-EN 10346:2015,
- ze stali gatunku S235JR według normy PN-EN 10025-1:2007,
- z aluminium stop 1050A według normy PN-EN 573-3+A2:2024, stan H42 według normy PN-EN 485-2+A1:2018,
- z drewna konstrukcyjnego, klasy nie niższej niż C24 według normy PN-EN 338:2016.

Łączniki GT6L są przeznaczone do łączenia blach, pomiędzy którymi umieszczona jest izolacja termiczna.

Łączniki objęte niniejszą Krajową Oceną Techniczną mogą być stosowane do mocowania aluminiowych podstaw kołnierzy GMF, chroniących pokrycia dachowe wokół kominków wentylacyjnych, wywietrzaków, masztów antenowych itp., przed bezpośrednim wnikaniem opadów atmosferycznych.

Ze względu na agresywność korozyjną środowiska:

- łączniki wykonane ze stali zwykłej węglowej, pokrytej powłoką cynkową o grubości nie mniejszej niż 5 μm (z podkładką lub bez), powinny być stosowane w środowisku o kategorii korozyjności C1 według normy PN-EN ISO 12944-2:2018,
- łączniki wykonane ze stali zwykłej węglowej, pokrytej powłoką cynkową o grubości nie mniejszej niż 12 μm (z podkładką z aluminium, ze stali zwykłej węglowej ocynkowanej lub bez podkładki), powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości C1 i C2 VH według normy PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018,
- łączniki wykonane ze stali zwykłej węglowej, pokrytej powłoką cynkową i dodatkową powłoką gRey.coat (z podkładką z aluminium, ze stali nierdzewnej lub bez podkładki), powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości C1, C2 VH, C3 VH i C4 H według normy PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018,

- łączniki wykonane ze stali zwykłej węglowej, pokrytej powłoką cynkową i dodatkową poliestrową powłoką malarską powder.coat o grubości nie mniejszej niż 50 µm (z podkładką z aluminium, ze stali zwykłej węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub bez podkładki), powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości C1, C2 VH i C3 H według normy PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej BIMETAL, gatunku A2 według PN-EN ISO 3506-4:2025 (z podkładką ze stali nierdzewnej lub bez podkładki), powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości C1, C2 VH, C3 VH i C4 H według normy PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018, z wyłączeniem środowisk o zwiększonej zawartości chlorków np. obszary morskie i przybrzeżne, hale basenowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej BIMETAL, gatunku A2 według PN-EN ISO 3506-4:2025, pokryte powłoką gRey.coat i/lub poliestrową powłoką malarską powder.coat o grubości nie mniejszej niż 50 µm (z podkładką ze stali nierdzewnej lub bez podkładki), powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 VH, C3 VH, C4 H i C5 H według normy PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A., Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia,

Adres zakładu produkcyjnego: ul. Olsztyńska 30, 11-130 Orneta

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

BRAK

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **BRAK**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **BRAK**

7b. Krajowa ocena techniczna: **KOT-2018/0680 Wydanie 4**

Jednostka oceny technicznej/Krajowej jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

Zakład Certyfikacji ITB Warszawa AC 020

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr: 020-UWB-0740/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośności charakterystyczne łączników na: - wrywanie - ścinanie	zgodnie z tablicami C1÷C58 oceny	KOT-2018/0680 wyd. 4
Powłoka ochronna / Zabezpieczenie antykorozyjne	zgodnie z pkt. 2 oceny	KOT-2018/0680 wyd. 4 PN-EN ISO 12944-1:2018 PN-EN ISO 12944-2:2018
Reakcja na ogień	Klasa A1 zgodnie z pkt. 2 oceny	PN-EN 13501-1:2019

Tablica C1

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników G / LR 4,8 x 20 i G / LR 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm z aluminium – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
		0,55	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
		0,63	1,11	1,11	1,45	1,45	1,45	1,45	
		0,75	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
		0,88	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
		1,00	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		0,55	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		0,63	0,48	0,48	0,78	0,78	0,78	0,78	
		0,75	0,48	0,48	0,78	0,91	0,91	0,91	
		0,88	0,48	0,48	0,78	0,91	1,30	1,30	
		1,00	0,48	0,48	0,78	0,91	1,30	1,61	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C2

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników G / LR 4,8 x L i G / LR 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm z aluminium – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 20 mm		
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	-	1,11	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia
		0,55	-	-	-	-	-	-	1,11	
		0,63	-	-	-	-	-	-	1,45	
		0,75	-	-	-	-	-	-	1,49	
		0,88	-	-	-	-	-	-	1,49	
		1,00	-	-	-	-	-	-	1,49	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	-	2,78	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba
		0,55	-	-	-	-	-	-	2,78	
		0,63	-	-	-	-	-	-	4,51	
		0,75	-	-	-	-	-	-	4,51	
		0,88	-	-	-	-	-	-	4,51	
		1,00	-	-	-	-	-	-	4,51	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C3

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTFO2 4,8 x 20 i GTFO2 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	/
		0,55	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
		0,63	1,11	1,11	1,45	1,45	1,45	1,45	
		0,75	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
		0,88	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
		1,00	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		0,55	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		0,63	0,48	0,48	0,78	0,78	0,78	0,78	
		0,75	0,48	0,48	0,78	0,91	0,91	0,91	
		0,88	0,48	0,48	0,78	0,91	1,30	1,30	
		1,00	0,48	0,48	0,78	0,91	1,30	1,61	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C4

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTFO2P 4,8 x 20 i GTFO2P 4,8 x 20 powder.coat, z łbem owalnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm z aluminium – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	/
		0,55	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
		0,63	1,11	1,11	1,45	1,45	1,45	1,45	
		0,75	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
		0,88	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
		1,00	1,11	1,11	1,45	1,49	1,49	1,49	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		0,55	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
		0,63	0,48	0,48	0,78	0,78	0,78	0,78	
		0,75	0,48	0,48	0,78	0,91	0,91	0,91	
		0,88	0,48	0,48	0,78	0,91	1,30	1,30	
		1,00	0,48	0,48	0,78	0,91	1,30	1,61	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C5

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTF2 4,8 x L i GTF2 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 20 mm		
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	1,11	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia	
		0,55	-	-	-	-	-	1,11		
		0,63	-	-	-	-	-	1,45		
		0,75	-	-	-	-	-	1,49		
		0,88	-	-	-	-	-	1,49		
		1,00	-	-	-	-	-	1,49		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	-	2,78	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba
		0,55	-	-	-	-	-	-	2,78	
		0,63	-	-	-	-	-	-	4,51	
		0,75	-	-	-	-	-	-	4,51	
		0,88	-	-	-	-	-	-	4,51	
		1,00	-	-	-	-	-	-	4,51	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C6

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTFS 4,8 x L i GTFS 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 20 mm		
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	0,80	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia	
		0,55	-	-	-	-	-	1,40		
		0,63	-	-	-	-	-	1,40		
		0,75	-	-	-	-	-	1,40		
		0,88	-	-	-	-	-	-		
		1,00	-	-	-	-	-	-		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	-	2,78	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba
		0,55	-	-	-	-	-	-	2,78	
		0,63	-	-	-	-	-	-	4,51	
		0,75	-	-	-	-	-	-	4,51	
		0,88	-	-	-	-	-	-	-	
		1,00	-	-	-	-	-	-	-	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C7

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTXFO2 4,8 x 20 i GTXFO2 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
		0,55	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
		0,63	0,62	0,62	1,13	1,13	1,13	1,13	
		0,75	0,62	0,62	1,13	1,46	1,46	1,46	
		0,88	0,62	0,62	1,13	1,46	1,46	1,46	
		1,00	0,62	0,62	1,13	1,46	1,46	1,46	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
		0,55	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
		0,63	0,49	0,49	0,77	0,77	0,77	0,77	
		0,75	0,49	0,49	0,77	0,89	0,89	0,89	
		0,88	0,49	0,49	0,77	0,89	1,01	1,01	
		1,00	0,49	0,49	0,77	0,89	1,01	1,44	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C8

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTXF2 4,8 x L i GTXF2 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 20 mm		
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	-	0,62	
		0,55	-	-	-	-	-	-	0,62	
		0,63	-	-	-	-	-	-	-	1,13
		0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,46
		0,88	-	-	-	-	-	-	-	1,46
		1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,46
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	-	-	-	-	-	-	-	2,78
		0,55	-	-	-	-	-	-	-	2,78
		0,63	-	-	-	-	-	-	-	4,51
		0,75	-	-	-	-	-	-	-	4,51
		0,88	-	-	-	-	-	-	-	4,51
		1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,51

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C9

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTZF 4,8 x L i GTZF 4,8 x L, powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 16,8 mm		
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—	0,62	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia wkręta
		0,55	—	—	—	—	—	—	0,62	
		0,63	—	—	—	—	—	—	1,13	
		0,75	—	—	—	—	—	—	1,46	
		0,88	—	—	—	—	—	—	1,46	
		1,00	—	—	—	—	—	—	1,46	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—	2,78	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba wkręta
		0,55	—	—	—	—	—	—	2,78	
		0,63	—	—	—	—	—	—	4,51	
		0,75	—	—	—	—	—	—	4,51	
		0,88	—	—	—	—	—	—	4,51	
		1,00	—	—	—	—	—	—	4,51	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:20102015

Tablica C10

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTF HD 6,4 x L i GTF HD 6,4 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 20 mm		
M _{t,nom}		8 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—	1,30	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia
		0,55	—	—	—	—	—	—	1,30	
		0,63	—	—	—	—	—	—	1,30	
		0,75	—	—	—	—	—	—	1,30	
		0,88	—	—	—	—	—	—	1,30	
		1,00	—	—	—	—	—	—	1,30	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—	3,75	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba
		0,55	—	—	—	—	—	—	3,75	
		0,63	—	—	—	—	—	—	4,04	
		0,75	—	—	—	—	—	—	5,63	
		0,88	—	—	—	—	—	—	5,63	
		1,00	—	—	—	—	—	—	5,63	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C11

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTF P 4,8 x L i GTF P 4,8 x L powder.coat, z łbem owalnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm z aluminium – podłoże stalowe i drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 20 mm		
M _{t,nom}		8 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,08	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia
		0,55	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,08	
		0,63	1,21	1,21	1,42	1,42	1,42	1,42	1,08	
		0,75	1,21	1,21	1,42	2,27	2,27	2,27	1,08	
		0,88	1,21	1,21	1,42	2,27	2,67	2,67	1,08	
		1,00	1,21	1,21	1,42	2,27	2,67	2,69	1,08	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	2,97	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba
		0,55	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	2,97	
		0,63	0,62	0,62	0,80	0,80	0,80	0,80	3,93	
		0,75	0,62	0,62	0,80	0,91	0,91	0,91	4,73	
		0,88	0,62	0,62	0,80	0,91	1,23	1,23	4,73	
		1,00	0,62	0,62	0,80	0,91	1,23	1,48	4,73	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C12

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTO2 4,8 x 20, GTO2 4,8 x 20 powder.coat, GTRO2 4,8 x 20 i GTRO2 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	/
		0,55	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
		0,63	1,05	1,05	1,42	1,42	1,42	1,42	
		0,75	1,05	1,05	1,42	2,02	2,02	2,02	
		0,88	1,05	1,05	1,42	2,02	2,21	2,21	
		1,00	1,05	1,05	1,42	2,02	2,21	2,53	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	/
		0,55	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,63	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,75	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,88	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		1,00	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C13

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTO2 4,8 x 20, GTO2 4,8 x 20 powder.coat, GTRO2 4,8 x 20 i GTRO2 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	/
		0,55	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
		0,63	1,05	1,05	1,42	1,42	1,42	1,42	
		0,75	1,05	1,05	1,42	2,02	2,02	2,02	
		0,88	1,05	1,05	1,42	2,02	2,21	2,21	
		1,00	1,05	1,05	1,42	2,02	2,21	2,53	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,55	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,63	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,75	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		0,88	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	
		1,00	0,55	0,55	0,73	0,86	1,04	1,59	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C14

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTO3 FH 6,3 x L GTO3 FH 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe											
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		8 Nm									
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	/
		0,55	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	
		0,63	1,53	1,53	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	
		0,75	1,53	1,53	1,88	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	
		0,88	1,53	1,53	1,88	2,92	3,21	3,21	3,21	3,21	
		1,00	1,53	1,53	1,88	2,92	3,21	3,66	3,66	3,66	
		1,13	1,53	1,53	1,88	2,92	3,21	3,66	3,66	3,66	
		1,25	1,53	1,53	1,88	2,92	3,21	3,66	3,66	3,69	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,53	0,53	0,69	0,84	1,02	1,77	1,77	2,01	
		0,55	0,53	0,53	0,69	0,84	1,02	1,77	1,77	2,01	
		0,63	0,53	0,53	0,69	0,84	1,02	1,77	1,77	2,01	
		0,75	0,53	0,53	0,69	0,84	1,02	1,77	1,77	2,01	
		0,88	0,53	0,53	0,69	0,84	1,02	1,77	1,77	2,01	
		1,00	0,53	0,53	0,69	0,84	1,02	1,77	1,77	2,01	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C15

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT3 4,8 x L, GT3 4,8 x L powder.coat, GTR3 4,8 x L GTR3 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy \geq C24	
$M_{t,nom}$		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,55	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,63	1,38	1,38	1,38	1,38	—	—	
		0,75	2,11	2,11	2,11	2,11	—	—	
		0,88	2,29	2,29	2,29	2,29	—	—	
		1,00	2,59	2,59	2,59	2,59	—	—	
		1,13	2,59	2,59	2,59	—	—	—	
		1,25	2,59	2,74	2,74	—	—	—	
		1,50	2,59	2,74	3,41	—	—	—	
		1,75	2,59	2,74	—	—	—	—	
	2,00	2,59	—	—	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	—	—	
		0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	—	—	
		0,63	0,76	0,76	0,76	0,76	—	—	
		0,75	0,84	0,84	0,84	0,84	—	—	
		0,88	0,78	0,78	0,78	0,78	—	—	
		1,00	0,94	0,94	0,94	0,94	—	—	
		1,13	0,94	0,94	0,94	—	—	—	
		1,25	0,94	0,94	0,94	—	—	—	
		1,50	0,94	0,94	0,94	—	—	—	
1,75		0,94	0,94	—	—	—	—		
2,00	0,94	—	—	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C16

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT3 4,8 x L, GT3 4,8 x L powder.coat, GTR3 4,8 x L i GTR3 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciennym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	-	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,55	-	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,63	-	1,38	1,38	1,38	1,38	—	—	
		0,75	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	—	—	
		0,88	2,11	2,29	2,29	2,29	2,29	—	—	
		1,00	2,11	2,59	2,59	2,59	2,59	—	—	
		1,13	2,11	2,59	2,59	2,59	—	—	—	
		1,25	2,11	2,59	2,74	2,74	—	—	—	
		1,50	2,11	2,59	2,74	3,41	—	—	—	
		1,75	2,11	2,59	2,74	—	—	—	—	
	2,00	2,11	2,59	—	—	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	-	0,97	1,43	1,69	2,19	—	—	
		0,55	-	0,97	1,43	1,69	2,19	—	—	
		0,63	-	0,97	1,43	1,69	2,76	—	—	
		0,75	0,75	0,97	1,43	1,69	2,76	—	—	
		0,88	0,75	0,97	1,43	1,69	2,76	—	—	
		1,00	0,75	0,97	1,43	1,69	2,76	—	—	
		1,13	0,75	0,97	1,43	1,69	—	—	—	
		1,25	0,75	0,97	1,43	1,69	—	—	—	
		1,50	0,75	0,97	1,43	1,69	—	—	—	
1,75		0,75	0,97	1,43	—	—	—	—		
2,00	0,75	0,97	—	—	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C17

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX3 4,8 x L i GTX3 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24	
$M_{t,nom}$	3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—
		0,55	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—
		0,63	1,38	1,38	1,38	1,38	—	—
		0,75	2,11	2,11	2,11	2,11	—	—
		0,88	2,29	2,29	2,29	2,29	—	—
		1,00	2,59	2,59	2,59	2,59	—	—
		1,13	2,59	2,59	2,59	—	—	—
		1,25	2,59	2,74	2,74	—	—	—
		1,50	2,59	2,74	3,41	—	—	—
		1,75	2,59	2,74	—	—	—	—
	2,00	2,59	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	—	—
		0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	—	—
		0,63	0,76	0,76	0,76	0,76	—	—
		0,75	0,84	0,84	0,84	0,84	—	—
		0,88	0,78	0,78	0,78	0,78	—	—
		1,00	0,94	0,94	0,94	0,94	—	—
		1,13	0,94	0,94	0,94	—	—	—
		1,25	0,94	0,94	0,94	—	—	—
		1,50	0,94	0,94	0,94	—	—	—
1,75		0,94	0,94	—	—	—	—	
2,00	0,94	—	—	—	—	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C18

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX3 4,8 x L i GTX3 4,8 x L powder.coat, z łbem sześciennym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże stalowe										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	-	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,55	-	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,63	-	1,38	1,38	1,38	1,38	—	—	
		0,75	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	—	—	
		0,88	2,11	2,29	2,29	2,29	2,29	—	—	
		1,00	2,11	2,59	2,59	2,59	2,59	—	—	
		1,13	2,11	2,59	2,59	2,59	—	—	—	
		1,25	2,11	2,59	2,74	2,74	—	—	—	
		1,50	2,11	2,59	2,74	3,41	—	—	—	
		1,75	2,11	2,59	2,74	—	—	—	—	
		2,00	2,11	2,59	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	-	1,02	1,24	1,69	2,19	—	—	
		0,55	-	1,02	1,24	1,69	2,19	—	—	
		0,63	-	1,02	1,24	1,69	2,52	—	—	
		0,75	0,75	1,02	1,24	1,69	2,52	—	—	
		0,88	0,75	1,02	1,24	1,69	2,52	—	—	
		1,00	0,75	1,02	1,24	1,69	2,52	—	—	
		1,13	0,75	1,02	1,24	1,69	—	—	—	
		1,25	0,75	1,02	1,24	1,69	—	—	—	
		1,50	0,75	1,02	1,24	1,69	—	—	—	
		1,75	0,75	1,02	1,24	—	—	—	—	
		2,00	0,75	1,02	—	—	—	—	—	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C19

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX3 AL 5,5 x L i GTX3 AL 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t, nom}		6 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,55	—	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,63	—	1,38	1,38	1,38	1,38	—	—	
		0,75	0,95	2,11	2,11	2,11	2,11	—	—	
		0,88	0,95	2,29	2,29	2,29	2,29	—	—	
		1,00	0,95	2,59	2,59	2,59	2,59	—	—	
		1,13	0,95	2,59	2,59	2,59	—	—	—	
		1,25	0,95	2,59	2,74	2,74	—	—	—	
		1,50	0,95	2,59	2,74	3,41	—	—	—	
		1,75	0,95	2,59	2,74	—	—	—	—	
	2,00	0,95	2,59	—	—	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	0,61	0,61	0,61	0,61	—	—	
		0,55	—	0,61	0,61	0,61	0,61	—	—	
		0,63	—	0,90	0,90	0,90	0,90	—	—	
		0,75	0,95	0,96	0,99	0,99	0,99	—	—	
		0,88	0,95	0,96	0,99	0,99	0,99	—	—	
		1,00	0,95	0,96	1,13	1,13	1,13	—	—	
		1,13	0,95	0,96	1,13	1,13	—	—	—	
		1,25	0,95	0,96	1,13	1,13	—	—	—	
		1,50	0,95	0,96	1,13	1,13	—	—	—	
1,75		0,95	0,96	1,13	—	—	—	—		
2,00	0,95	0,96	—	—	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C20

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX3 AL 5,5 x L i GTX3 AL 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciennym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże stalowe										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		6 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,55	—	1,08	1,08	1,08	1,08	—	—	
		0,63	—	1,38	1,38	1,38	1,38	—	—	
		0,75	0,95	2,11	2,11	2,11	2,11	—	—	
		0,88	0,95	2,29	2,29	2,29	2,29	—	—	
		1,00	0,95	2,59	2,59	2,59	2,59	—	—	
		1,13	0,95	2,59	2,59	2,59	—	—	—	
		1,25	0,95	2,59	2,74	2,74	—	—	—	
		1,50	0,95	2,59	2,74	3,41	—	—	—	
		1,75	0,95	2,59	2,74	—	—	—	—	
	2,00	0,95	2,59	—	—	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	0,96	1,42	1,85	2,63	—	—	
		0,55	—	0,96	1,42	1,85	2,63	—	—	
		0,63	—	0,96	1,42	1,85	2,78	—	—	
		0,75	0,95	0,96	1,42	1,85	2,78	—	—	
		0,88	0,95	0,96	1,42	1,85	2,78	—	—	
		1,00	0,95	0,96	1,42	1,85	2,78	—	—	
		1,13	0,95	0,96	1,42	1,85	—	—	—	
		1,25	0,95	0,96	1,42	1,85	—	—	—	
		1,50	0,95	0,96	1,42	1,85	—	—	—	
1,75		0,95	0,96	1,42	—	—	—	—		
2,00	0,95	0,96	—	—	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C21

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX3 AL 5,5 x L i GTX3 AL 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże aluminiowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24		
M _{t,nom}	6 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—		
		0,55	—	—	—	—	—		
		0,63	—	—	—	—	—		
		0,75	—	—	—	—	—		
		0,88	—	—	—	—	—		
		1,00	—	—	—	—	—		
		1,13	—	—	—	—	—		
		1,25	—	—	—	—	—		
		1,50	—	—	0,76	0,76	—		—
		1,75	—	—	0,76	2,21	—		—
	2,00	—	—	0,76	2,21	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—		
		0,55	—	—	—	—	—		
		0,63	—	—	—	—	—		
		0,75	—	—	—	—	—		
		0,88	—	—	—	—	—		
		1,00	—	—	—	—	—		
		1,13	—	—	—	—	—		
		1,25	—	—	—	—	—		
		1,50	—	—	0,76	0,76	—		—
1,75		—	—	0,76	2,21	—	—		
2,00	—	—	0,76	2,21	—	—			

¹⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010

²⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010

Tablica C22

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX3 AL 5,5 x L i GTX3 AL 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciennym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże aluminiowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—
		0,55	—	—	—	—	—	—
		0,63	—	—	—	—	—	—
		0,75	—	—	—	—	—	—
		0,88	—	—	—	—	—	—
		1,00	—	—	—	—	—	—
		1,13	—	—	—	—	—	—
		1,25	—	—	—	—	—	—
		1,50	—	—	0,76	0,76	—	—
		1,75	—	—	0,76	2,21	—	—
	2,00	—	—	0,76	2,21	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—
		0,55	—	—	—	—	—	—
		0,63	—	—	—	—	—	—
		0,75	—	—	—	—	—	—
		0,88	—	—	—	—	—	—
		1,00	—	—	—	—	—	—
		1,13	—	—	—	—	—	—
		1,25	—	—	—	—	—	—
		1,50	—	—	0,76	0,76	—	—
1,75		—	—	0,76	2,21	—	—	
2,00	—	—	0,76	2,21	—	—		

¹⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010

²⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010

Tablica C23

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT3 HD 5,5 x L i GT3 HD 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50		Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}	5 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,75	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	/
		0,88	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	
		1,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	
		1,25	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	
		1,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
		0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
		1,00	0,95	0,95	1,66	1,66	1,66	
		1,25	0,95	0,95	1,66	1,88	1,88	
		1,50	0,95	0,95	1,66	1,88	2,77	

1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
 2) stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C24

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT3 HD 5,5 x L i GT3 HD 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali zwykłej węglowej – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50		Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}	5 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,75	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	/
		0,88	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	
		1,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	
		1,25	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	
		1,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
		0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
		1,00	0,95	0,95	1,66	1,66	1,66	
		1,25	0,95	0,95	1,66	1,88	1,88	
		1,50	0,95	0,95	1,66	1,88	2,77	

1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
 2) stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C25

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT5 5,5 x L, GT5 5,5 x L powder.coat, GTR5 5,5 x L i GTR5 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	—	—	
		0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	—	—	
		0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—	
		1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	—	—	
		1,13	2,32	2,32	2,32	—	—	—	
		1,25	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,50	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,75	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
	2,00	3,41	3,41	3,41	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61	—	—	
		0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	—	—	
		0,63	0,90	0,90	0,90	0,90	—	—	
		0,75	0,99	0,99	0,99	0,99	—	—	
		0,88	0,99	0,99	0,99	0,99	—	—	
		1,00	1,13	1,13	1,13	1,13	—	—	
		1,13	1,13	1,13	1,13	—	—	—	
		1,25	1,13	1,13	1,13	—	—	—	
		1,50	1,13	1,13	1,13	—	—	—	
1,75		1,13	1,13	1,13	—	—	—		
2,00	1,13	1,13	1,13	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C26

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT5 5,5 x L, GT5 5,5 x L powder.coat, GTR5 5,5 x L i GTR5 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	—	—	
		0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	—	—	
		0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—	
		1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	—	—	
		1,13	2,32	2,32	2,32	—	—	—	
		1,25	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,50	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,75	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
	2,00	3,41	3,41	3,41	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	1,78	2,55	2,63	2,63	—	—	
		0,55	1,78	2,55	2,63	2,63	—	—	
		0,63	1,78	2,55	3,59	3,59	—	—	
		0,75	1,78	2,55	4,13	4,13	—	—	
		0,88	1,78	2,55	4,14	4,14	—	—	
		1,00	1,78	2,55	4,71	4,71	—	—	
		1,13	1,78	2,55	4,71	—	—	—	
		1,25	1,78	2,55	4,71	—	—	—	
		1,50	1,78	2,55	4,71	—	—	—	
1,75		1,78	2,55	4,71	—	—	—		
2,00	1,78	2,55	4,71	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C27

Nośności charakterystyczne zamocowań GT5 5,5 x L, GT5 5,5 x L powder.coat, GTR5 5,5 x L i GTR5 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym lub owalnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	—	—	
		0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	—	—	
		0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—	
		1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	—	—	
		1,13	2,32	2,32	2,32	—	—	—	
		1,25	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,50	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,75	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
	2,00	3,41	3,41	3,41	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	1,78	2,55	3,16	3,16	—	—	
		0,55	1,78	2,55	3,16	3,16	—	—	
		0,63	1,78	2,55	3,63	3,63	—	—	
		0,75	1,78	2,55	4,17	4,17	—	—	
		0,88	1,78	2,55	4,18	4,18	—	—	
		1,00	1,78	2,55	4,75	4,75	—	—	
		1,13	1,78	2,55	4,75	—	—	—	
		1,25	1,78	2,55	4,75	—	—	—	
		1,50	1,78	2,55	4,75	—	—	—	
1,75		1,78	2,55	4,75	—	—	—		
2,00	1,78	2,55	4,75	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C28

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT5 FH 5,5 x L i GT5 FH 5,5 x L powder.coat, z łożem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Drewno klasy ≥ C24	
$M_{t,nom}$	6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—
		0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—
		0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	—	—
		0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	—	—
		0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—
		1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	—	—
		1,13	2,32	2,32	2,32	—	—	—
		1,25	3,41	3,41	3,41	—	—	—
		1,50	3,41	3,41	3,41	—	—	—
		1,75	3,41	3,41	3,41	—	—	—
	2,00	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	1,78	2,55	2,76	2,76	—	—
		0,55	1,78	2,55	2,76	2,76	—	—
		0,63	1,78	2,55	3,77	3,77	—	—
		0,75	1,78	2,55	4,34	4,34	—	—
		0,88	1,78	2,55	4,35	4,35	—	—
		1,00	1,78	2,55	4,94	4,94	—	—
		1,13	1,78	2,55	4,94	—	—	—
		1,25	1,78	2,55	4,94	—	—	—
		1,50	1,78	2,55	4,94	—	—	—
1,75		1,78	2,55	4,94	—	—	—	
2,00	1,78	2,55	4,94	—	—	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C29

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX5 5,5 x L i GTX5 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	—	—	
		0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	—	—	
		0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—	
		1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	—	—	
		1,13	2,32	2,32	2,32	—	—	—	
		1,25	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,50	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,75	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
	2,00	3,41	3,41	3,41	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61	—	—	
		0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	—	—	
		0,63	0,90	0,90	0,90	0,90	—	—	
		0,75	0,99	0,99	0,99	0,99	—	—	
		0,88	0,99	0,99	0,99	0,99	—	—	
		1,00	1,13	1,13	1,13	1,13	—	—	
		1,13	1,13	1,13	1,13	—	—	—	
		1,25	1,13	1,13	1,13	—	—	—	
		1,50	1,13	1,13	1,13	—	—	—	
1,75		1,13	1,13	1,13	—	—	—		
2,00	1,13	1,13	1,13	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C30

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX5 5,5 x L i GTX5 5,5 x L powder.coat., z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	—	—	
		0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	—	—	
		0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	—	—	
		0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—	
		1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	—	—	
		1,13	2,32	2,32	2,32	—	—	—	
		1,25	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,50	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
		1,75	3,41	3,41	3,41	—	—	—	
	2,00	3,41	3,41	3,41	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	1,44	1,96	1,96	2,63	—	—	
		0,55	1,44	1,96	1,96	2,63	—	—	
		0,63	1,44	1,96	1,96	3,59	—	—	
		0,75	1,44	1,96	1,96	4,13	—	—	
		0,88	1,44	1,96	1,96	4,14	—	—	
		1,00	1,44	1,96	1,96	4,71	—	—	
		1,13	1,44	1,96	1,96	—	—	—	
		1,25	1,44	1,96	1,96	—	—	—	
		1,50	1,44	1,96	1,96	—	—	—	
1,75		1,44	1,96	1,96	—	—	—		
2,00	1,44	1,96	1,96	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C31

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT6 6,3 x L, i GT6 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	—	—	—	—	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,33	1,33	—	—	—	—
		0,55	1,33	1,33	—	—	—	—
		0,63	1,48	1,48	—	—	—	—
		0,75	2,03	2,03	—	—	—	—
		0,88	2,44	2,44	—	—	—	—
		1,00	2,97	2,97	—	—	—	—
		1,13	2,97	—	—	—	—	—
		1,25	2,97	—	—	—	—	—
		1,50	2,97	—	—	—	—	—
		1,75	2,97	—	—	—	—	—
	2,00	2,97	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,72	0,72	—	—	—	—
		0,55	0,72	0,72	—	—	—	—
		0,63	1,05	1,05	—	—	—	—
		0,75	1,16	1,16	—	—	—	—
		0,88	1,16	1,16	—	—	—	—
		1,00	1,32	1,32	—	—	—	—
		1,13	1,32	—	—	—	—	—
		1,25	1,32	—	—	—	—	—
		1,50	1,32	—	—	—	—	—
1,75		1,32	—	—	—	—	—	
2,00	1,32	—	—	—	—	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C32

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT6 6,3 x L,i GT6 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	—	—	—	—	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		8 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,33	1,33	—	—	—	—	
		0,55	1,33	1,33	—	—	—	—	
		0,63	1,48	1,48	—	—	—	—	
		0,75	2,03	2,03	—	—	—	—	
		0,88	2,44	2,44	—	—	—	—	
		1,00	2,97	2,97	—	—	—	—	
		1,13	2,97	—	—	—	—	—	
		1,25	2,97	—	—	—	—	—	
		1,50	2,97	—	—	—	—	—	
		1,75	2,97	—	—	—	—	—	
	2,00	2,97	—	—	—	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	3,31	3,31	—	—	—	—	
		0,55	3,31	3,31	—	—	—	—	
		0,63	3,74	3,74	—	—	—	—	
		0,75	4,85	4,85	—	—	—	—	
		0,88	5,49	5,49	—	—	—	—	
		1,00	6,66	6,66	—	—	—	—	
		1,13	6,66	—	—	—	—	—	
		1,25	6,66	—	—	—	—	—	
		1,50	6,66	—	—	—	—	—	
1,75		6,66	—	—	—	—	—		
2,00	6,66	—	—	—	—	—			

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C33

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT8 5,5 x L, GT8 5,5 x L powder.coat, GTR8 5,5 x L i GTR8 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	—
		0,55	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	—
		0,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	—
		0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	—
		0,88	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	—
		1,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,13	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,50	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,75	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
	2,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	—
		0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	—
		0,63	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	—
		0,75	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	—
		0,88	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	—
		1,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,25	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,50	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
1,75		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—	
2,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C34

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT8 5,5 x L, GT8 5,5 x L powder.coat, GTR8 5,5 x L i GTR8 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	—
		0,55	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	—
		0,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	—
		0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	—
		0,88	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	—
		1,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,13	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,50	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,75	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
	2,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,55	2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,63	2,57	3,59	3,59	3,59	3,59	—
		0,75	2,57	4,13	4,13	4,13	4,13	—
		0,88	2,57	4,14	4,14	4,14	4,14	—
		1,00	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,13	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,25	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,50	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
1,75		2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—	
2,00	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C35

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT8 5,5 x L, GT8 5,5 x L powder.coat, GTR8 5,5 x L i GTR8 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	—
		0,55	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	—
		0,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	—
		0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	—
		0,88	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	—
		1,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,13	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,50	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
		1,75	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—
	2,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,55	2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,63	2,57	3,59	3,59	3,59	3,59	—
		0,75	2,57	4,13	4,13	4,13	4,13	—
		0,88	2,57	4,14	4,14	4,14	4,14	—
		1,00	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,13	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,25	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,50	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—
1,75		2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—	
2,00	2,57	4,71	4,71	4,71	4,71	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C36

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT12 5,5 x L, GT12 5,5 x L powder.coat, GTR12 5,5 x L i GTR12 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Drewno klasy \geq C24
$M_{t,nom}$		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	—
		0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	—
		0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	—
		1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
	2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	—
		0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	—
		0,63	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	—
		0,75	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	—
		0,88	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	—
		1,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,25	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,50	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
1,75		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—	
2,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C37

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT12 5,5 x L, GT12 5,5 x L powder.coat, GTR12 5,5 x L i GTR12 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	—
		0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	—
		0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	—
		1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
	2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,55	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,63	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	—
		0,75	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	—
		0,88	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	—
		1,00	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,13	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,25	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,50	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
1,75		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—	
2,00	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C38

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT12 5,5 x L, GT12 5,5 x L powder.coat, GTR12 5,5 x L i GTR12 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	—
		0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	—
		0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	—
		1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
	2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	—
		0,55	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	—
		0,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	—
		0,75	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	—
		0,88	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	—
		1,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	—
		1,13	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	—
		1,25	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	—
		1,50	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	—
1,75		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	—	
2,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C39

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT12 FH 5,5 x L i GT12 FH 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	—
		0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	—
		0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	—
		1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
	2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	—
		0,55	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	—
		0,63	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	—
		0,75	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	—
		0,88	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	—
		1,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	—
		1,13	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	—
		1,25	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	—
		1,50	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	—
1,75		5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	—	
2,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C40

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX 12 5,5 x L i GTX12 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		6 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	—
		0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	—
		0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	—
		1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
	2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	—
		0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	—
		0,63	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	—
		0,75	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	—
		0,88	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	—
		1,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,25	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
		1,50	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—
1,75		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—	
2,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C41

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTX 12 5,5 x L i GTX12 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}	6 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	—
		0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	—
		0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	—
		0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	—
		1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
		1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—
	2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,55	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	—
		0,63	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	—
		0,75	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	—
		0,88	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	—
		1,00	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,13	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,25	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
		1,50	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—
1,75		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—	
2,00	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C42

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT16 6,3 x L, GT16 6,3 x L powder.coat, GTR16 6,3 x L i GTR16 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	Drewno klasy \geq C24
$M_{t,nom}$		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	—
		0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	—
		0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	—
		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
		0,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
		0,63	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	—
		0,75	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	—
		0,88	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	—
		1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,13	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,25	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
1,75		1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—	
2,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C43

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT16 6,3 x L, GT16 6,3 x L powder.coat, GTR16 6,3 x L i GTR16 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	—
		0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	—
		0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	—
		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31	—
		0,55	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31	—
		0,63	2,53	2,53	3,74	3,74	3,74	—
		0,75	2,53	2,53	4,85	4,85	4,85	—
		0,88	2,53	2,53	5,50	5,50	5,50	—
		1,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
		1,13	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
		1,25	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
		1,50	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
1,75		2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—	
2,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C44

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT20 6,3 x L, GT20 6,3 x L powder.coat, GTR20 6,3 x L, GTR20 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	—
		0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	—
		0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	—
		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
		0,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
		0,63	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	—
		0,75	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	—
		0,88	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	—
		1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,13	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,25	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
1,75		1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—	
2,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C45

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT20 6,3 x L, GT20 6,3 x L powder.coat, GTR20 6,3 x L i GT20 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	—
		0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	—
		0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	—
		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31	—
		0,55	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31	—
		0,63	2,53	2,53	3,74	3,74	3,74	—
		0,75	2,53	2,53	4,85	4,85	4,85	—
		0,88	2,53	2,53	5,50	5,50	5,50	—
		1,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
		1,13	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
		1,25	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
		1,50	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—
1,75		2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—	
2,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C46

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT25 6,3 x L, GT25 6,3 x L powder.coat, GTR25 6,3 x L i GTR25 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	Drewno klasy \geq C24
$M_{t,nom}$		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	—
		0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	—
		0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	—
		0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	—
		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—
	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
		0,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
		0,63	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	—
		0,75	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	—
		0,88	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	—
		1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,13	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,25	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
		1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—
1,75		1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—	
2,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C47

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT25 6,3 x L, GT25 6,3 x L powder.coat, GTR25 6,3 x L i GTR25 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali węglowej ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże stalowe

Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	Drewno klasy ≥ C24
M _{t,nom}		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
		0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
		0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
		0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
		0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31	3,31
		0,55	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31	3,31
		0,63	2,53	2,53	3,74	3,74	3,74	3,74
		0,75	2,53	2,53	4,85	4,85	4,85	4,85
		0,88	2,53	2,53	5,50	5,50	5,50	5,50
		1,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	6,37
		1,13	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	6,37
		1,25	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	6,37
		1,50	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	6,37
1,75		2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	6,37	
2,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37	6,37		

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C48

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTZ F02 4,8 x 20 i GTZ F02 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże aluminiowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
$M_{t,nom}$		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	0,31	0,31	0,35	0,37	—	/
		0,55	—	—	0,35	0,37	—	
		0,63	—	—	0,35	0,37	—	
		0,75	—	—	—	0,37	—	
		0,88	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,31	0,31	0,35	0,37	—	
		0,55	—	—	0,35	0,37	—	
		0,63	—	—	0,35	0,37	—	
		0,75	—	—	—	0,37	—	
		0,88	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	

¹⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C49

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTZ F02 4,8 x 20 i GTZ F02 4,8 x 20 powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø14 mm ze stali nierdzewnej lub aluminium – podłoże aluminiowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
$M_{t,nom}$		8 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	0,31	0,31	0,35	0,37	—	/
		0,55	—	—	0,35	0,37	—	
		0,63	—	—	0,35	0,37	—	
		0,75	—	—	—	0,37	—	
		0,88	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,31	0,31	0,35	0,37	—	
		0,55	—	—	0,35	0,37	—	
		0,63	—	—	0,35	0,37	—	
		0,75	—	—	—	0,37	—	
		0,88	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	

¹⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C50

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GM-S 4,2 x L i GM-S 4,2 x L powder.coat, z łbem płaskim – podłoże stalowe i drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24		
$M_{t,nom}$		8 Nm						$h_{ef} = 16,8 \text{ mm}$		
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	0,92	0,92	0,92	—	—	—	0,92	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia wkręta
		0,55	0,92	0,92	0,92	—	—	—	0,92	
		0,63	1,32	1,32	1,32	—	—	—	1,32	
		0,75	—	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,63	0,63	0,63	—	—	—	2,19	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba wkręta
		0,55	0,63	0,63	0,63	—	—	—	2,19	
		0,63	0,63	0,63	0,85	—	—	—	2,19	
		0,75	—	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C51

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GMR-S 4,2 x L i GMR-S 4,2 x L powder.coat, z łbem płaskim – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
$M_{t,nom}$		8 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,05	1,05	1,05	1,05	—	—	
		0,55	1,05	1,05	1,05	1,05	—	—	
		0,63	1,24	1,24	1,24	1,24	—	—	
		0,75	1,24	1,24	1,24	1,24	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,63	0,63	0,94	1,13	—	—	
		0,55	0,63	0,63	0,94	1,13	—	—	
		0,63	0,63	0,63	0,94	1,13	—	—	
		0,75	0,63	0,63	0,94	1,13	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości $V_{R,k}$ mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C52

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GMZ-S 4,2 x L i GMZ-S 4,2 x L powder.coat, z łbem płaskim – podłoże drewniane										
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 16,8 mm		
M _{t,nom}		3 Nm								
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—	0,92	Nośność mocowanej blachy na docisk trzpienia wkręta
		0,55	—	—	—	—	—	—	0,92	
		0,63	—	—	—	—	—	—	1,32	
		0,75	—	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	—	—	—	—	—	1,02	Nośność mocowanej blachy na przeciąganie łba wkręta
		0,55	—	—	—	—	—	—	1,02	
		0,63	—	—	—	—	—	—	1,29	
		0,75	—	—	—	—	—	—	1,29	
		0,88	—	—	—	—	—	—	1,29	
		1,00	—	—	—	—	—	—	1,29	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Tablica C53

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GM-B 4,2 x L i GM-B 4,2 x L powder.coat, z łbem płaskim – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		8 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	0,92	0,92	0,92	—	—	—	/
		0,55	0,92	0,92	0,92	—	—	—	
		0,63	1,32	1,32	1,32	—	—	—	
		0,75	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,63	0,63	0,63	—	—	—	
		0,55	0,63	0,63	0,63	—	—	—	
		0,63	0,63	0,63	0,85	—	—	—	
		0,75	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C54

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GMR-B 4,2 x L i GMR-B 4,2 x L powder.coat, z łbem płaskim – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	/
		0,55	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
		0,63	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	
		0,75	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
		0,88	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
		1,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,41	0,41	0,66	0,84	0,84	1,41	
		0,55	0,41	0,41	0,66	0,84	0,84	1,41	
		0,63	0,41	0,41	0,66	0,84	0,84	1,41	
		0,75	0,41	0,41	0,66	0,84	0,84	1,41	
		0,88	0,41	0,41	0,66	0,84	0,84	1,41	
		1,00	0,41	0,41	0,66	0,84	0,84	1,41	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C55

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GM-K 4,2 x L i GM-K 4,2 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe									
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		8 Nm							
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	0,92	0,92	0,92	—	—	—	/
		0,55	0,92	0,92	0,92	—	—	—	
		0,63	1,32	1,32	1,32	—	—	—	
		0,75	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	0,57	0,57	0,57	—	—	—	
		0,55	0,57	0,57	0,57	—	—	—	
		0,63	0,57	0,57	0,63	—	—	—	
		0,75	—	—	—	—	—	—	
		0,88	—	—	—	—	—	—	
		1,00	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C56

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTS-STAR 4,8 x L, z łbem sześciokątnym – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		3 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,50	—	—	—	—		
		0,55	—	—	—	—		
		0,63	—	—	—	—		
		0,75	1,56	1,56	1,56	1,56		1,56
		0,88	1,56	1,56	1,56	1,56		1,56
		1,00	2,10	2,10	2,10	2,10		2,10
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,50	—	—	—	—		—
		0,55	—	—	—	—		—
		0,63	—	—	—	—		—
		0,75	0,60	0,60	1,22	1,43		1,99
		0,88	0,60	0,60	1,22	1,43		1,99
		1,00	0,60	0,60	1,22	1,43		1,99

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C57

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GT6L 6,3 x L i GT6L 6,3 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali zwykłej węglowej – podłoże stalowe								
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		2,50	3,00	4,00	5,00		Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		7 Nm						
Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	Nośność charakterystyczna na ścinanie [kN]	0,75	2,10	2,10	2,10	2,10		
		1,00	3,60	3,60	3,60	3,60		
		1,25	4,35	4,35	4,35	—		
		1,50	6,15	6,15	6,15	—		
		2,00	10,50	10,50	10,50	—		
		3,00	11,30	11,30	—	—		
	Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	0,75	5,10	5,10	5,10	5,10		—
		1,00	5,10	5,10	5,10	5,10		—
		1,25	5,10	5,10	5,10	—		—
		1,50	5,10	5,10	5,10	—		—
		2,00	5,10	5,10	5,10	—		—
		3,00	5,10	5,10	—	—		—

¹⁾ stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015
²⁾ stal gatunku S23JR+N według PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2015

Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S320GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 8,3%
 Jeśli oba elementy I i II są wykonane ze stali gatunku S350GD wartości V_{R,k} mogą być zwiększone o 16,6%

Tablica C58

Nośności charakterystyczne zamocowań łączników GTZ5AGF 5,5 x L i GTZ5AGF 5,5 x L powder.coat, z łbem sześciokątnym i z podkładką uszczelniającą Ø16 mm ze stali nierdzewnej – podłoże aluminiowe							
Grubość podłoża ¹⁾ [mm]		1,50	2,00	3,00	4,00	Drewno klasy ≥ C24	
M _{t,nom}		7 Nm					
Nośność charakterystyczna	na wrywanie [kN]	Grubość elementu mocowanego ²⁾ [mm]	2,00	1,83	2,51	2,74	3,30
			3,00	1,83	2,51	2,74	3,30
Nośność charakterystyczna	na ścinanie [kN]	Długość ramienia [mm]	25	0,15	0,16	0,17	0,17
			30	0,13	0,13	0,14	0,14
			34	0,11	0,12	0,12	0,13
			38	0,10	0,11	0,11	0,11
			42	0,09	0,10	0,10	0,10
			46	0,08	0,09	0,09	0,09
			50	0,08	0,08	0,08	0,08
			54	0,07	0,08	0,08	0,08

¹⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010
²⁾ aluminium gatunku 1050A według PN-EN 573-3:2010

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i data wystawienia
Orneta 23.07.2025

W imieniu producenta podpisał(-a)

Sewer Malesiński
 Product Manager
 Singapore Strong-Tie Etanco P.S.A.
